

Hidrotubo®

Tuyau flexible en PVC renforcé par une spire en PVC rigide, fabriqué conformément à la norme UNE EN ISO 3994.

Applications

► Évacuations, conduites hydrosanitaires, circuits de purification des piscines, jacuzzi, canalisations, installations de condensation et de climatisation.



Renfort interne composé d'une spire rigide en PVC pratiquement indéformable et anti-choc.

PVC souple, surface intérieure et extérieure totalement lisse.

Caractéristiques

- Pour un usage industriel, sanitaire et spécial pour les piscines.
- Surface intérieure et extérieure lisse. Très flexible et léger.
- Diamètres extérieurs ajustés pour faciliter le montage avec tous types de raccords en PVC et de raccords en PP.
- Collage hermétique et résistant à une pression de 30 bars.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Très résistant aux eaux usées et aux eaux des circuits de piscines chlorées.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.
- Tuyau avec certificat de produit MARQUE N AENOR répondant à la norme UNE EN ISO 3994, catégorie T2.



UTILISATION
DANS LES
PISCINES



USAGE
SANITAIRE



USAGE
INDUSTRIEL



CONSTRUCTION



TEMPÉRATURE
-10° À 60 °C



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
13	1/2"	16	100	7	22	39	9
16	5/8"	20	155	7	22	48	9
20	3/4"	25	240	7	22	60	9
25	1"	32	400	7	22	75	9
26	1"	32	370	5	15	78	9
27	1"	32	334	5	15	81	9
34	1" 3/8	40	480	5	15	102	9
35	1" 3/8	40	400	5	15	105	9
42	1" 3/4	50	710	5	15	126	9
43	1" 3/4	50	685	5	15	129	9
55	2" 1/8	63	1000	5	15	165	9
63	1" 1/2	75	1400	4	12	195	9
80	3" 1/8	90	1800	4	12	240	9
102	4"	110	2200	3	9	300	9
110	4" 5/16	125	3700	3	9	330	9

Diamètres avec
certificat Afnor

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard