- Pour un usage agricole et domestique.
- Formulation spéciale effet touché caoutchouc et résistante aux basses
- Grande flexibilité et très maniable.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 70 °C.
- Matériel 100 % recyclable.

















- Zones rustiques avec des températures basses.
- Fermes et installations d'élevage en général.

100 Ta	11, 2503)	3003	3	11. 40059		
2		and bee	A	77	Hillian Ch	

ø INT mm	ø INT pouces	ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION MINI- MUM DE RUPTURE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
10	3/8"	14	100	3,5	10	50
12	1/2"	16	116	3,0	8,5	50
15	5/8"	19	141	2,5	7	50
20	3/4"	25	233	2,2	6,6	50
25	1"	31	348	2,2	6,6	50
30	1" 1/8	38	564	2,2	6,6	50
35	1″³/s	44	737	2,2	6,6	50
40	1″ ⁵ /8	50	933	2,2	6,6	50
45	1" 3/4	56	1152	2,2	6,6	50
51	2"	62	1393	2,2	6,6	50
60	2″ ¹/₃₂	72	1389	2	6	25

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

219

218